

Parametry techniczne / Technical parameters

Art. F950



Parametr / Parameter		
Skład surowcowy / Composition	100% Poliester / 100% Polyester	
Splot / Interweave	Dzianina drapana dwustronnie / two-side brushed stockinet	
Antypilling / Antipilling	jednostronny / one-side	
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m ²) / Weight (GSM)	350±10	
Szerokość (cm) / Width (cm)	160	
Wydłużenie pod obciążeniem 6N (%) / Elongation under 6N load (%)	osnowa/ warp	wątek/ weft
	40	40
Odporność kolorów na tarcie na sucho / Color fastness to dry rubbing (grades)	4/4	
Odporność kolorów na światło (stopnie) / Color fastness to light (grades)	≥4	
Odporność kolorów na pranie (stopnie) / Color fastness to washing (grades)	4/4	
Stabilność wymiarów po praniu (%) / Dimensional stability to washing (%)	osnowa/ warp	wątek/ weft
	-0,1%	-0,2%
Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)	≤30	