

Parametry techniczne / Technical parameters

Art. 2305



Parametr / Parameter			
Skład surowcowy / Composition	100% Bawełna / Cotton		
Splot / Interweave	Diagonal 3/1 / Twill 3/1		
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m ²) / Weight (GSM)	235±10		
Szerokość (cm) / Width (cm)	150		
Siła zrywająca działająca na materiał o wymiarach 50 x 200 mm (N) / Tensile strength for a stripe 50 x 200 mm (N)	osnowa / warp	wętek / weft	
	970	450	
Wytrzymałość na rozrywanie (N) / Tearing strength (N)	osnowa / warp	wętek / weft	
	25	22	
Stabilność wymiarowa po praniu w temperaturze poniżej 60°C (%) / Dimensional stability to washing under 60°C (%)	osnowa / warp	wętek / weft	
	-6,8%	-0,9%	
Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)	≤30		