

Parametry techniczne / Technical parameters

Art. 1202



Parametr / Parameter		
Skład surowcowy / Composition	35% Bawełna, 65% Poliester / 35% Cotton, 65% Polyester	
Splot / Interweave	Diagonalny 2/1 / Twill 2/1	
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m ²) / Weight (GSM)	165±10	
Szerokość (cm) / Width (cm)	150	
Siła zrywająca działająca na materiał o wymiarach 50 x 200 mm (N) / Tensile strength for a stripe 50 x 200 mm (N)	osnowa/ warp	wątek/ weft
	1087	572
Stabilność wymiarów po praniu (%) / Dimensional stability to washing (%)	osnowa/ warp	wątek/ weft
	-2,3%	-0,9%
Pilling (stopnie) / Pilling (grades)	4	
Higroskopijność (%) / Hygroscopic property (%)	6,4	
Odporność na gniesienie / Wrinkle resistance (%)	49	
Tarcie na sucho (stopnie) / Dry rubbing (grades)	4-4	
Tarcie na mokro (stopnie) / Wet rubbing (grades)	4	
Odporność kolorów na pranie (stopnie) / Color fastness to washing (grades)	4-4	

Odporność kolorów na pot (stopnie) / Color fastness to perspiration (grades)	4-4
Odporność na ścieranie (przecieranie) / Abrasion Resistance (rubs)	>4000
Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)	≤30