

## Parametry techniczne / Technical parameters

### Art. 1204



Parametr / Parameter	
Skład surowcowy / Composition	35% Bawełna, 65% Poliester / 35% Cotton, 65% Polyester
Splot / Interweave	Diagonalny 2/1 / Twill 2/1
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m <sup>2</sup> ) / Weight (GSM)	180±5
Szerokość (cm) / Width (cm)	142
Stabilność wymiarów po praniu (%) / Dimensional stability to washing (%)	osnowa/ warp   wątek/ weft -1,7%   -2,9%
Mechacenie (stopnie) / Pilling (grades)	4
Antystatyczność (Om) / Surface electrical resistance (Ohm)	5,3x10 <sup>10</sup>
Tarcie na sucho (stopnie) / Dry rubbing (grades)	4-5
Tarcie na mokro (stopnie) / Wet rubbing (grades)	4
Odporność kolorów na pranie (stopnie) / Color fastness to washing (grades)	4-5
Odporność kolorów na pot (stopnie) / Color fastness to perspiration (grades)	4-4
Wartość pH / pH value	5,1
Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)	≤30

# Himmeltek<sup>®</sup>

Discover Fabric's World Together

Himmeltek Sp. z o.o.  
ul. Partyzancka 78/92  
95-200 Pabianice, Polska

tel. +48 42 233 83 88  
biuro@himmeltek.pl  
www.himmeltek.pl

KRS 0000720240  
NIP 7123362891  
REGON 369549912

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy,  
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 10 000 zł