

Parametry techniczne / Technical parameters

Art. 1805



Parametr / Parameter		
Skład surowcowy / Composition	35% Bawełna, 65% Poliester / 35% Cotton, 65% Polyester	
Splot / Interweave	Płócienny / Plain	
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m ²) / Weight (GSM)	115±5	
Szerokość (cm) / Width (cm)	150	
Tearing strength (N)	osnowa/ warp	wątek/ weft
	64	50
Stabilność wymiarów po praniu (%) / Dimensional stability to washing (%)	osnowa/ warp	wątek/ weft
	-0,9%	-0,4%
Przepuszczalność powietrza (mm/sec) / Permeability to air (mm/sec)	138	
Mechacenie (stopnie) / Pilling (grades)	4	
Tarcie na sucho (stopnie) / Dry rubbing (grades)	4-5	
Tarcie na mokro (stopnie) / Wet rubbing (grades)	4	
Odporność kolorów na pranie (stopnie) / Color fastness to washing (grades)	4	
Odporność kolorów na pot (stopnie) / Color fastness to perspiration (grades)	4-4	

Odporność na ścieranie (przecieranie) / Abrasion Resistance (rubs)	>5000
Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)	≤30