

Parametry techniczne / Technical parameters

Art. 1305



Parametr / Parameter		
Skład surowcowy / Composition	20% Bawełna, 80% Poliester / 20% Cotton, 80% Polyester	
Splot / Interweave	RIP-STOP	
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m ²) / Weight (GSM)	200±10	
Szerokość (cm) / Width (cm)	150	
Siła rozciągająca działająca na materiał o powierzchni 50 x 200 mm (N) / Tensile strength for a stripe 50 x 200 mm (N)	osnowa/ warp	wątek/ weft
	1510	560
Wytrzymałość na rozrywanie (N) / Tearing strength (N)	osnowa/ warp	wątek/ weft
	29	25
Stabilność wymiarów po praniu % / Dimensional stability to washing, %	osnowa/ warp	wątek/ weft
	-1,6%	-1%
Tarcie na sucho (stopnie) / Dry rubbing (grades)	4-5	
Tarcie na mokro (stopnie) / Wet rubbing (grades)	4	
Odporność kolorów na pranie (stopnie) / Color fastness to washing (grades)	4-4	
Odporność kolorów na pot (stopnie) / Color fastness to perspiration (grades)	4-4	

Odporność na ścieranie (przecieranie) / Abrasion Resistance (rubs)	>5 000
Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)	≤30