

## Parametry techniczne / Technical parameters

### Art. 1023



Parametr / Parameter		
Skład surowcowy / Composition	100% Poliester / 100% Polyester	
Splot / Interweave	Diagonalny / Twill	
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m <sup>2</sup> ) / Weight (GSM)	185±5	
Szerokość (cm) / Width (cm)	160	
Wytrzymałość na rozciąganie (N) / Tensile strength (N)	warp	weft
	420	400
Stabilność wymiarów po praniu (%) / Dimensional stability to washing (%)	warp	weft
	-1,5%	-0,8%
Tarcie na sucho (stopnie) / Dry rubbing (grades)	4-5	
Tarcie na mokro (stopnie) / Wet rubbing (grades)	4	
Odporność kolorów na pranie (stopnie) / Color fastness to washing (grades)	4-5	
Odporność kolorów na pot (stopnie) / Color fastness to perspiration (grades)	4-5	
Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)	≤30	