

Parametry techniczne / Technical parameters

Art. 1024



Parametr / Parameter		
Skład surowcowy / Composition	100% Poliester / 100% Polyester	
Rodzaj przędzy / Yarn type	teksturowany poliester / textured polyester	
Splot / Interweave	2/2 diagonalny / 2/2 twill	
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m ²) / Weight (GSM)	200±5	
Szerokość (cm) / Width (cm)	170±2	
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength (ISO 13934-2: 2014)	osnowa / warp	wątek / weft
	966	923
Wytrzymałość na rozrywanie / Tearing strength (ISO 13937-1:2000)	osnowa / warp	wątek / weft
	54	54
Skurcz po praniu w 40°C (%) / Wash shrinkage after 40°C (%)	osnowa / warp	wątek / weft
	-0,9	-0,8
Skurcz cieplny w temperaturze poniżej 185°C (%) / Heat shrinkage under 185°C (%)	osnowa / warp	wątek / weft
	- 2,1	-2,4
Tarcie na sucho (stopnie) / Dry rubbing (grades)	4-5	
Odporność kolorów na pranie (stopnie) / Color fastness to washing (grades)	4-5	

Himmeltek[®]

Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)	≤30
---	-----

Himmeltek Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 78/92
95-200 Pabianice, Polska

tel. +48 42 233 83 88
biuro@himmeltek.pl
www.himmeltek.pl

KRS 0000720240
NIP 7123362891
REGON 369549912