

Parametry techniczne / Technical parameters

Art. 1026



Parametr / Parameter		
Skład surowcowy / Composition	100% Poliester / 100% Polyester	
Rodzaj przędzy / Yarn Type	Teksturowany poliester / Textured polyester	
Splot / Interweave	2/2 Diagonalny / 2/2 Twill	
Rozmiar przędzy / Yarn size	300D*300D	
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m ²) / Weight (GSM)	220±5	
Szerokość (cm) / Width (cm)	160	
Wytrzymałość na rozciąganie (N) / Tensile strength (ISO 13934-2: 2014) (N)	osnowa/ warp	wątek/ weft
	980	955
Siła zrywająca / Tearing strength (ISO 13937-1:2000)	osnowa/ warp	wątek/ weft
	58	58
Stabilność wymiarów po praniu (%) / Wash shrinkage after 40°C (%)	osnowa/ warp	wątek/ weft
	-0,8%	-0,9%
Tarcie na sucho (stopnie) / Dry rubbing (grades)	4-5	
Tarcie na mokro (stopnie) / Wet rubbing (grades)	4	
Odporność kolorów na pranie (stopnie) / Color fastness to washing (grades)	4-5	
Odporność kolorów na pot (stopnie) / Color fastness to perspiration (grades)	4-5	

Himmeltek Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 78/92
95-200 Pabianice, Polska

tel. +48 42 233 83 88
biuro@himmeltek.pl
www.himmeltek.pl

KRS 0000720240
NIP 7123362891
REGON 369549912

Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)	≤30
---	-----

Himmeltek Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 78/92
95-200 Pabianice, Polska

tel. +48 42 233 83 88
biuro@himmeltek.pl
www.himmeltek.pl

KRS 0000720240
NIP 7123362891
REGON 369549912