

## Parametry techniczne / Technical parameters

### Art. MF622



| Parametr / Parameter   |                                 |             |  |
|--|---------------------------------|-------------|--|
| Skład surowcowy / Composition  | 100% Poliester / 100% Polyester |             |  |
| Splot / Interweave   | Płócienny / Plain               |             |  |
| Masa powierzchniowa, gramatura (g/m <sup>2</sup> ) / Weight (GSM)                      | 70±5                            |             |  |
| Szerokość (cm) / Width (cm)  | 225                             |             |  |
| Wytrzymałość na rozrywanie (N) / Tearing strength (N)                                  | osnowa/ warp                    | wątek/ weft |  |
|  | 33                              | 28          |  |
| Stabilność wymiarów po praniu % / Dimensional stability to washing, %                  | osnowa/ warp                    | wątek/ weft |  |
|  | 0,3%                            | 0,2%        |  |
| Odporność wybarwień na tarcie suche (stopnie) / Color fastness to dry rubbing (grades) | 4/4                             |             |  |
| Odporność wybarwień na tarcie mokre (stopnie) / Color fastness to washing (grades)     | 4/4                             |             |  |
| Mechacenie (stopnie) /Pilling (grades)   | 3-4                             |             |  |
| Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)                 | ≤30                             |             |  |