

Parametry techniczne / Technical parameters

Art. MM83



Parametr / Parameter		
Skład surowcowy / Composition	100% Poliester / Polyester	
Splot / Interweave	Płócienny / Plain	
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m ²) / Weight (GSM)	180±5	
Szerokość (cm) / Width (cm)	150	
Wytrzymałość na rozrywanie (N) / Tearing strength (N)	osnowa / warp	wątek / weft
	35	25
Kurczliwość po praniu (%) / Dimensional stability to washing (%)	osnowa / warp	wątek / weft
	-1,1	-1,2
Tarcie suche (stopnie) / Dry rubbing (grades)	4-5	
Tarcie mokre (stopnie) / Wet rubbing (grades)	4	
Odporność wybrawień na pranie (stopnie)/ Color fastness to washing (grades)	4-5	
Odporność wybarwień na kwasy potu (stopnie) / Color fastness to perspiration (grades)	4-5	
Mechacenie (stopnie) / Pilling (grades)	3-4	
Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)	≤30	