

Parametry techniczne / Technical parameters

Art.A8*



Parametr / Parameter		
Skład surowcowy / Composition	100% Poliester / Polyester	
Splot / Interweave	Satynowy / Satin	
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m ²) / Weight (GSM)	75±5	
Szerokość (cm) / Width (cm)	160	
Wytrzymałość na rozrywanie (N) / Tearing strength (N)	osnowa / warp	wątek / weft
	420	400
Kurczliwość po praniu (%) / Dimensional stability to washing (%)	osnowa / warp	wątek / weft
	-1,5	-0,8
Tarcie suche (stopnie) / Dry rubbing (grades)	4-5	
Tarcie mokre (stopnie) / Wet rubbing (grades)	4	
Odporność wybrawień na pranie (stopnie) / Color fastness to washing (grades)	4-5	
Odporność wybarwień na kwasy potu (stopnie) / Color fastness to perspiration (grades)	4-5	
Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)	≤30	

Parametry techniczne / Technical parameters

Art. A12



Podstawowe warunki prania: delikatne pranie w temperaturze 30°C.
Użyj płynu do prania.

Basic washing conditions: delicate washing with temperature 30°C
Use liquid washing detergent.

Parametr / Parameter	
Skład surowcowy / Composition	100% Poliester / Polyester
Splot / Interweave	Satynowy / Satin
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m ²) / Weight (GSM)	120±10
Szerokość (cm) / Width (cm)	160
Odporność wybarwień na tarcie na sucho (stopnie) / Color fastness to dry rubbing (grades)	≥4-5
Odporność wybarwień na pranie do 30°C (stopnie) / Color fastness to washing under 30°C (grades)	4
Zawartość formaldehydu (microg/g) / Content of formaldehyde (microg/g)	≤30